


Общество с Ограниченной Ответственностью "ДОК ТАИС"

Р/с 40702810818310026327 в Байкальском
банке Сбербанка России г. Иркутск
к/с 30101810900000000607, БИК 042520607
ИНН 3801120640, КПП 380101001



665809, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск
Первый пром. массив, квартал 6, строение 1/5
Тел: (3955) 538 000, 538 005; ф. 535 995
сот. тел. 8-902-174-0656
e-mail: tais@irmail.ru, www.taiswood.ru



Описание технологии изготовления оконного бруса из сибирской лиственницы.

Распиловка круглого леса сибирской лиственницы диаметром от 36см и более, экспортного качества, 1-2 рез, общий распил без сердцевинных досок, радиального, полурadiaльного пиломатериала.

Трехслойный оконный брус изготавливается размером 72/84 X 86/115 мм. Длина от 0,7 до 3,0 м.

Качество АЕ (DKD) - Два наружные ламели цельные из радиальной/полурadiaльной доски.

Средняя ламель сращенная по длине, минимальная длина для сращивания 200 мм.

Качество В (ККК) - Все три ламели сращенные по длине из радиальной/полурadiaльной доски, минимальная длина для сращивания 200 мм.

Все три ламели без пороков, один угол наружной ламели может иметь маленькие пороки 20 x 24 мм.

Средняя ламель может быть тангенциальной боковой доской (до 10%),

так же может быть сращенной по ширине две доски шириной 43 мм.

Все доски для сращивания без сучков, смоляных карманов, трещин, заболони, синевы, гнили.

Все ламели одинаковой толщины.

Клей для сращивания "Клейберит 303.7" соответствует DIN/EN 204 D4.

Вид пресса – холодный.

До склеивания все ламели калибруются.

После склеивания оконный брус не прострагивается.

Допуски по толщине и ширине: -0/+1 мм, Длине -0/+10 мм.

Кривизна: maximal 1 мм/м

Влажность: 10% +/-2%

Количество штук в паллете: 144/168 штук

Упаковка: сверху п/э пленка, не весь пакет, прикрыт сверху.